

# MOBIL DTE 28 Series

Mobil DTE™ 28 Масла серии представляют собой высокопроизводительные противоизносные гидравлические масла. Они отвечают самым строгим требованиям гидравлических систем с использованием высокого давления, высокопроизводительных насосов, а также другие гидравлические компоненты системы, такие как близко оформление следящих клапанов и числовым программным управлением (ЧПУ) станками. Эти продукты встретились самым жестким требованиям по эксплуатационным характеристикам в широком диапазоне производителей гидравлических систем и компонентов производителей, что позволяет использовать один продукт с превосходными эксплуатационными характеристиками.

Международные классификации

**DIN 51524-2: 2006-09**

Допуски и соответствия производителей оборудования и техники:

**DENISON HF-0**  
**HUSKY HS 207**  
**VICKERS I-286-S**

**VICKERS M-2950-S**  
**Fives Cincinnati**  
**HOCNF**

Типичные характеристики:

## Typical properties

|                                                         | MOBIL<br>DTE 21 | MOBIL<br>DTE 22 | MOBIL<br>DTE 24 | MOBIL<br>DTE 25 | MOBIL<br>DTE 26 | MOBIL<br>DTE 27 | MOBIL<br>DTE 28 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>ISO VG,</b>                                          | 10              | 22              | 32              | 46              | 68              | 100             | 150             |
| <b>Viscosity, ASTM D445</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>cSt @ 100°C</b>                                      | 2.7             | 4.5             | 5.3             | 6.7             | 8.5             | 10.9            | 14.3            |
| <b>cSt @ 40°C</b>                                       | 10              | 21              | 31.5            | 44.2            | 71.2            | 95.3            | 142.8           |
| <b>Viscosity Index, ASTM D2270</b>                      | 98              | 98              | 98              | 98              | 98              | 98              | 98              |
| <b>Pour Point, °C, ASTM D97</b>                         | -30             | -30             | -27             | -27             | -21             | -21             | -15             |
| <b>Flash Point, COC, ASTM D92</b>                       | 174             | 200             | 220             | 232             | 236             | 248             | 276             |
| <b>Foam, Seq I, Tendency/Stability, ASTM D892</b>       | 20/0            | 20/0            | 20/0            | 20/0            | 20/0            | 20/0            | 20/0            |
| <b>Foam, Seq II, Tendency/Stability, ASTM D892</b>      | 20/0            | 20/0            | 20/0            | 20/0            | 20/0            | 20/0            | 20/0            |
| <b>Foam, Seq III, Tendency/Stability, ASTM D892</b>     | 20/0            | 20/0            | 20/0            | 20/0            | 20/0            | 20/0            | 20/0            |
| <b>Copper strip corrosion, 3 hrs @ 100°C, ASTM D130</b> | 1B              | 1B              | 1B              | 1B              | 1B              | 1B              | 1B              |
| <b>Rust protection Proc B, ASTM D665</b>                | PASS            | PASS            | PASS            | PASS            | PASS            | PASS            | PASS            |
| <b>****FZG Failure Load Stage, ISO 14635-1(mod)</b>     |                 |                 | 12              | 12              | 12              | 12              | 12              |

<http://www.mosksm.ru>

Срочная доставка автомасел по всем  
регионам РФ

+7 (495) 642-50-45